



C/ Barrio la Mina s/n Nave 2  
39792-Gajano (Cantabria)  
ESPAÑA  
Teléfono: (34) 942 502 334 Fax: (34) 942 502 044  
Móvil: (34) 682 348 548  
E-mail: [ekyma@ekyma.es](mailto:ekyma@ekyma.es) - [www.ekyma.es](http://www.ekyma.es)

## FICHE TECHNIQUE EKYNET-DA1

### Description:

Produit liquide spécialement formulé pour le dégraissage chimique en ultrasons de pièces en acier, aluminium, laiton, cuivre et certains alliages. Exempt de chlorure de méthylène et de fénoles.

Développé pour l'élimination de peintures (epoxi, poliester, cataphorèse etc.) sur tous types de supports. Bas niveau d'évaporation en comparaison à d'autres produits décapants à base de chlorure de méthylène, ce qui réduit l'émanation de solvants sur le poste de travail, augmentant ainsi la sécurité sur la manipulation et usage.

La parfaite combinaison de solvants et alcalinité permet d'avoir une grande rapidité de dissolution de pellicules de tous types de peintures. Poliester, epoxi, epoxi-poliester, cataphorèse etc.

### Propriétés physiques et chimiques:

Liquide incolore légèrement opalescent et odeur caractéristique.  
Densité à 20°C = 1,04 ± 0,02 g/l

### Méthodologie et usage:

Concentration: 100% Ekynet DA1 à 60°C (**ne pas ajouter d'eau**)  
Température de travail: de 40°C à 60°C  
Pour le jantes il est recommandé de monter la température de travail à 80°C

### Formats de livraison

Bidons de 25 kg  
Conteneurs de 1000 kg